

CETOL WOOD STAIN

Veepõhine puidupeits



Veepõhine toode puidu dekoratiivviimistlemiseks sisetingimustes. Toob esile pinna faktuuri ja rõhutab puidu loomulikku ilu. Imendub puidu pooridesse ning raskendab niiskuse tungimist puitu. Toode on väga vähese lõhnaga.

KASUTUSKOHT

Hööveldatud, peensaetud ja saetud puitpinnad sisetööl, näit. sisevoodrilauad.

ALUSPINNAD

Viimistletav pind peab olema puhas, kuiv ning vaba seenhaigustest ja puidukahjuritest. Puidu niiskus peab olema vahemikus 14-20%.

VIIMISTLEMINE

- Sõltuvalt soovitud tooniintensiivsusest viimistleda pind tootega Cetol Wood Stain 1-3 kihis. Toode kanda pinnale pintsliga või harjaga värvimisvahendiga.
- Kulumiskindlust nõudvad ning määrdumisohtlikud pinnad on soovitatav katta täiendavalt 1-2 kihiga veepõhise lakiga. Enne ülelakkimist veenduda, et puitpind on täielikult kuivanud.
- Töödeldud pinna tooni vastavus värvikaardile sõltub puiduliigist, pinnatööstusest, kihtide arvust ja pealekandmisviisist.
- Enne kasutamist ja kasutamise ajal segada toodet hoolikalt.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur toote pinnale kandmise ja kuivamise ajal on +10...25°C (soovitatavalt +18±2°C), värvi temperatuur üle +15°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Vältida värvimist tuuletõmbuses, samuti otsese päikese käes, kuna vee liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imendumist puitu.
- Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist veega, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.

SOOVITUSED VIIMISTLETUD PINNA HOOLDAMISEKS

Eksploatatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastusvahendi kasutamist loputada pinda puhta veega. Vältida intensiivset hõõrumist.

TEHNILISED ANDMED

| | |
|---|---|
| Kasutuskoht | Sisetööd |
| Sideaine | Alküüdemulsioon |
| Toonimine | Acomix toonimissüsteem, värvitu baastoon BC |
| Tihedus | 0,9-1,0 kg/l |
| Kuivaine sisaldus | 4-6 % (sõltuvalt toonist) |
| Kuivamisajaeg (23°C / 50% RH) | 2 h tolmu kuiv 12 h ülevärvitav Kuivamisajad on suhtelised ning sõltuvad puidu omadustest ning kuivamistingimustest |
| Kulu (üks kiht) | Hööveldatud puit 40-50 g/m ² Saetud puit 40-60 g/m ² |
| Vedeldi | Vesi |
| Töövahendid | Pintsel, harjas värvimisseade |
| Töövahendite puhastamine | Vesi |
| Säilivusaeg avamata tehaseaaras | 24 kuud |
| Toote säilitamine (ladustamine ja transport) | Avamata tehaseaaras temperatuuril +5...+35°C |
| Pakend | 17,46 L |

EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/e) –130 g/l (2010). Toode sisaldab maks. LOÜ-d – 20 g/l.

Käitlemisel täita kemikaali ohutuskaardil toodud ohutusnõudeid!

TOOTJA JA ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.